

Werte für Elemente in Spielzeugmaterial, nach DIN EN 71/3 mit Ausnahme von Modelliermassen und Fingermalfarben	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
	Antimon	Arsen	Barium	Cadmium	Chrom	Blei	Quecksilber	Selen
pro Tag sollten nicht überschritten werden (Grenzwerte der Bioverfügbarkeit) / µg	0,2	0,1	25,0	0,6	0,3	0,7	0,5	5,0
DIN EN 71-3, Tabelle 1: Grenzwerte / mg/kg	60	25	1000	75	60	90	60	500
DIN EN 71-3, Tabelle 2: Analysenkorrektur / % die von den Analyseergebnissen nach Abschnitt 7,8 und 9 der DIN EN 71/3 abzuziehen sind	60	60	30	30	30	30	50	60
maximale Analysenergebnisse nach Tab. 1 + Tab. 2 der DIN EN 71/3 / mg/kg	96	40	1300	98	78	117	90	800
Typische Analysenergebnisse nach DIN EN 71/3 für BSK-H / mg/kg 1) unter Nachweisgrenze	1)	1)	1)	10	1)	10	1)	1)